



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
10	494-10	7392626035577

TEGERA® 494

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm (*chem-layer) neopreeni, tarttumapinta rypistetty, Cat. III, musta, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, raskaat työt

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä, pitävä ote, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 10

PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

PAKSUUS 0,5* mm (*chem-layer)

VUORI Talvivuori

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

PITUUS 450 mm

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

AQL 0.65 ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Kloropreeni 100%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla 100%

BIOSIDIKÄSITTELY Sinkkipyritioni (CAS-numero 13463-41-7)

1(4)

TEGERA® 494

KUVAUS

Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

SUOJAA SEURAAVILTA

Palovammat, kuumuusvammat, syövytysvammat, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Metallityöt, petrokemian työt, kemian alan työt, tekniskemialliset työt, laboratoriotyöt, paperiteollisuuden työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3222C  EN 407:2004 34334X

 EN 511:2006 221  EN ISO 374-1:2016/Type B LPT

 EN ISO 374-5:2016 

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-20

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 494

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	2	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	C	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3222C  EN 407:2004 34334X 

 EN 511:2006 221  EN ISO 374-1:2016/Type B LPT

 EN ISO 374-5:2016 

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 494

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskyykyvaatimukset mikro-organismitriskien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskyykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	L	P	T	A	J	K	O
Permeaatiotaso	2	6	6	1	1	6	1
Degradaatio %	15,5	8,8	1,0	0,4	6,7	8,8	-8,9

Läpäisytestit perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (Lugm/cm²/min)

A: Metanoli (CAS-numero 67-56-1)

J: n-Heptaani (CAS-numero 142-82-5)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9)

O: Ammoniumhydroksidi 25% (CAS-numero 1336-21-6)

P: Vetyperoksidi 30% (CAS-numero 7722-84-1)

T: Formaldehydi 37% (CAS-numero 50-00-0)



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3222C  EN 407:2004 34334X 

 EN 511:2006 221  EN ISO 374-1:2016/Type B LPT

 EN ISO 374-5:2016 

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-20